

# Take 6

## Technische informatie



Technische informatie	Wit – grijs - zwart
Type	Elastisch – MS-polymeer
Dichtheid	1,53 g/ml
Standvermogen	< 2 mm (ISO 7390)
Volumeverlies	Geen
Shore-A hardheid	60° (DIN 53504)
Modulus 100%	1,70 Mpa (DIN 53504)
Rek bij breuk	250% (DIN 53504)
Treksterkte	2,20 Mpa (DIN 53504)
Elastisch vormherstel	> 70%
Max. toelaatbare vervorming	25% (ISO 9040)
Temperatuurbestendigheid	-40° C tot +100°C
U.V.-bestendigheid	Goed
Aanbrengtemperaturen	+5°C tot +40°C
Ondergrondtemperaturen	+5°C tot +40°C
Verwerkingstijd	10 minuten
Afbinding	3 mm / dag
Houdbaarheid	9 maanden in originele ongeopende verpakking droog bewaard tussen +5°C en +25°C

Voldoet aan de normen: ISO 11600 G 25 HM